

TRANSMISION EP

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificantes desenvolvidos para transmissões industriais, com formulação altamente refinada e possuindo excelentes propriedades de extrema pressão, graças à um adequado balanceamento de aditivos com enxofre e fósforo.

APLICAÇÃO

Recomendados para utilização em engrenagens ou mancais de caixas fechadas, onde é necessário deter os desgastes e demais problemas oriundos das operações com altas cargas ou impactos.

ATRIBUTOS

- Grande capacidade para absorver altas cargas;
- Boa estabilidade à oxidação;
- Excelente controle da corrosão e do ferrugem;
- Aptos para serem aplicados em sistemas com bronze.

ANÁLISES TÍPICAS

Ensaio	Unidade	Método ASTM	EP 68	EP 100	EP 150	EP 220	EP 320	EP 460	EP 680
ISO V.G.	---	---	68	100	150	220	320	460	680
Viscosidade a 40 °C	cSt	D-445	68	100	150	220	320	460	680
Índice de Viscosidade	---	D-2270	93	93	93	95	96	90	80
Ponto de Fulgor (Mín.)	°C	D-92	200	200	200	200	200	200	200
Ponto de Fluidez (Máx.)	°C	D-97	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
Corrosão Lâmina de Cobre	---	D-130	1b	1b	1b	1b	1b	1b	1b
Ferrugem	---	D-665B	Passa	Passa	Passa	Passa	Passa	Passa	Passa

Os dados provenientes das análises típicas formam uma especificação, os mesmos são representativos de valores de produção.

NÍVEIS E ESPECIFICAÇÕES

- DIN 51517 – Part III;
- USS (United States Steel) 224;
- AGMA (American Gear Manufacturers Association) 9005-E02;
- David Brown S1.53.101.

ENVASES

Verifique a disponibilidade de envases consultando sua referência comercial.

PERIGOS PARA A SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, ligue para os telefones de emergência: (11) 2481-3355 / (11) 93037-9134.

Se necessário, você encontrará informações mais detalhadas na Ficha de Segurança (FDS) deste produto que está

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

YPF
LUBRIFICANTES

disponível em nosso site: www.ypflubrificantes.com.br

PRAZO DE VALIDADE

5 anos, desde que armazenado lacrado em local seco, limpo e protegido do sol.

JUNHO 2026

YPF Lubrificantes se reserva ao direito para fazer alterações neste documento sem aviso prévio.

Consultas técnicas:

duvidastecnicas@usiblend.com.br

0800 011 3556